

BALI BROWN

Quartzito brasileiro | Brazilian quartzite

**EXPRESSAO NATURAL****Tons quentes e movimento fluido**

Warm tones and fluid movement.

ORIGEM

**Boquira / Oliveira dos Brejinhos,
Bahia / Brasil**

ASSINATURA VISUAL

**Bege, mel, dourado e marrom em
veios fluidos****DESCRICAO**

Description

Bali Brown é um quartzito brasileiro de linguagem quente e sofisticada, originário da região de Boquira / Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Sua superfície combina tons de bege, mel, dourado, caramelo e marrom, atravessados por veios finos e linhas minerais que criam um fluxo contínuo e elegante. A estrutura compacta, de granulação fina e essencialmente quartzosa, une resistência a um desenho orgânico, fazendo de cada chapa uma composição única. Sua paleta terrosa oferece presença sem excesso e dialoga com madeira, metais, tons neutros e outros materiais naturais, tornando o Bali Brown uma escolha versátil para interiores de alto padrão e projetos autorais.

Bali Brown is a Brazilian quartzite with a warm, sophisticated character, originating from the Boquira / Oliveira dos Brejinhos region in Bahia. Its surface blends beige, honey, golden, caramel and brown tones, crossed by fine veining and mineral lines that create a continuous, elegant flow. Its compact, fine-grained and essentially quartz-rich structure combines strength with an organic visual language, making every slab unique. The earthy palette brings presence without excess and pairs naturally with wood, metals, neutral tones and other natural materials, making Bali Brown a versatile choice for premium interiors and bespoke architectural projects.

ACABAMENTOS

Finishes

- **Polido** Polished
- **Escovado** Leathered
- **Levigado** Honed
- **Outros (sob demanda)** Others upon request

FORMATOS

Formats

- Chapas 2 e 3 cm / Slabs 2 & 3 cm
- Corte sob medida / Cut to size
- Outras espessuras sob demanda / Other thicknesses upon request

APLICACOES | APPLICATIONS**Bancadas e ilhas**
Countertops & islands**Pisos internos**
Interior flooring**Paineis e paredes**
Feature walls**Escadas**
Stairs**Lavatorios**
Vainities**Áreas externas***
Exterior areas***Lareiras**
Fireplaces**Fachadas***
Exterior cladding*

Característica / Characteristic	Valor / Value
Origem / Origin	Boquira / Oliveira dos Brejinhos, Bahia / Brasil
Classificacao / Classification	Quartzito / Quartzite
Estrutura / Structure	Compacta, isotropica / Compact, isotropic
Granulacao / Grain size	Fina / Fine
Densidade aparente seca / Dry apparent density	2.610 kg/m3
Porosidade aparente / Apparent porosity	0,86%
Absorcao de agua / Water absorption	0,33%
Dureza / Hardness	7 Mohs
Resistencia a compressao / Compressive strength	146,95 MPa
Flexao - 3 pontos / 3-point flexural strength	20,22 MPa
Flexao - 4 pontos / 4-point flexural strength	14,17 MPa

COMPOSICAO MINERALOGICA

Mineralogical composition

Quartzo / Quartz	predominante (~100% visual)
Sericita / Sericite	mineral secundario / traces

A avaliacao visual do relatorio identifica matriz essencialmente quartzosa e sericita como mineral secundario.

DESEMPENHO E OBSERVACOES

Performance and notes

Congelamento e degelo / Freeze-thaw 140,45 MPa; K = 0,96 / 140.45 MPa; K = 0.96
Impacto / Impact 79 cm; 7,747 J / 79 cm; 7.747 J
Petrografia / Petrography compacto, fino, sem alteracao / compact, fine, no alteration

APLICACAO RECOMENDADA | RECOMMENDED USE

Altamente indicado para areas internas de alto padrao, incluindo bancadas, ilhas, lavatorios, paineis, paredes, lareiras, pisos e escadas. O resultado do ensaio de congelamento e degelo tambem permite considerar revestimentos externos e fachadas, desde que o acabamento, a espessura, o sistema de assentamento e os detalhes construtivos sejam adequados ao projeto.

Highly recommended for premium interior applications, including countertops, islands, vanities, feature walls, fireplaces, flooring and stairs. The freeze-thaw test result also supports consideration for exterior cladding and facades, provided the finish, thickness, setting system and construction details are appropriate for the project.

Valores de referencia para o tipo de pedra. A pedra natural e um produto natural - lotes e chapas individuais podem apresentar variacoes. Para aplicacoes criticas, solicite dados de testes especificos.

Reference values for this stone type. Natural stone is a natural product - individual slabs and lots may vary. For critical applications, please request specific test data.

Dados laboratoriais / Laboratory data: FACI - Relatorio de Ensaio 283 R/2023, NBR 15845/2015.

Bali Brown e um quartzito compacto e resistente. A manutencao correta ajuda a preservar o acabamento, a tonalidade natural e a protecao superficial ao longo do tempo.

Bali Brown is a compact and resistant quartzite. Proper care helps preserve its finish, natural colour and surface protection over time.

Limpeza diaria

Daily cleaning

Use agua morna e detergente de pH neutro. Finalize com pano macio e seco.

Use warm water and a pH-neutral cleaner. Finish with a soft, dry cloth.

Evite produtos agressivos

Avoid aggressive products

Evite cloro, agua sanitaria concentrada, desengordurantes fortes, abrasivos e palhas de aco.

Avoid concentrated bleach, harsh degreasers, abrasive cleaners and steel wool.

Remova derramamentos

Wipe spills promptly

Remova rapidamente vinho, cafe, oleos, molhos, cosmeticos, tinta e outras substancias pigmentadas.

Promptly remove wine, coffee, oils, sauces, cosmetics, ink and other pigmented substances.

Proteja no uso diario

Protect in daily use

Utilize tabuas de corte, feltros e apoios termicos para reduzir riscos, impactos e contato prolongado com calor.

Use cutting boards, felt pads and trivets to reduce scratching, impacts and prolonged heat contact.

IMPERMEABILIZACAO RECOMENDADA | SEALER RECOMMENDED

Recomenda-se a aplicacao de impermeabilizante/selador penetrante proprio para pedras naturais apos a instalacao. A protecao ajuda a reduzir a absorcao superficial de liquidos e facilita a manutencao. A reaplicacao deve considerar intensidade de uso, tipo de acabamento, exposicao ambiental e orientacao do fabricante do produto.

We recommend applying a penetrating sealer formulated for natural stone after installation. The protection helps reduce surface liquid absorption and simplifies maintenance. Reapplication frequency should consider usage intensity, surface finish, environmental exposure and the product manufacturer's instructions.

Areas externas | Exterior applications

Para uso externo, especifique acabamento compativel com a condicao de uso e o nivel de aderencia exigido. O sistema de assentamento, juntas, drenagem e impermeabilizacao deve ser definido de acordo com o projeto e com as condicoes do local.

For exterior use, specify a finish appropriate to the intended conditions and required slip resistance. Setting system, joints, drainage and waterproofing should be defined according to the project and site conditions.